

HARUKA

Charakterystyka Techniczna

Skład: 59% PES, 41% CO

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 531,93 gr/m2

Przesuwalność nitek: Osnowa: 5,3 Wątek: 4,5 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)


Odporność na rozciąganie: Osnowa: 1713,00 - Wątek: 979,00 UNE EN ISO 13934-1

Odporność na tarcie: 30.000 cykli UNE EN ISO 12947


Odporność na pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2




HARUKA 01



HARUKA 14




HARUKA 28



HARUKA 321




HARUKA 324



HARUKA 42



HARUKA 521



HARUKA 55

Czyszczenie wodą, w trzech prostych krokach:



1. Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
2. Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekać kilka sekund.
3. Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Teraz również Aquaclean, usuń plamy samą wodą.

Technologia AquaClean® pozwala na usunięcie niewielkich plam po winie, kawie, pożywieniu, a nawet niektórych pisakach bez konieczności prania.

Pielęgnacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.



Prania

INSTRUKCJE PRANIA

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się w poniższymi instrukcjami:

- Można prać w pralce, cykl delikatny (max. 30°C).
- Detergenty neutralne.
- Nie wirować.
- Nie używać wybielaczy.
- Nie suszyć w suszarce.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wykręcać i nie wyżymać.
- Prasować po stronie wewnętrznej.
- Używać delikatnej szczotki.
- Można czyścić chemicznie.